

Ficha  
Técnica**N08S POLIURETANO SUELOS 2K**  
ENDURECEDOR PUR N120003INFORMACIÓN  
DEL PRODUCTO**DESCRIPCIÓN**

Revestimiento poliuretano de dos componentes, para aplicación en interiores y exteriores, formulado en base a resinas acrílicas. Junto a su endurecedor correspondiente, formulado en base a polisocianatos alifáticos no amarilleantes, dan lugar a un producto de gran adherencia que forma una película de excelente dureza y tenacidad.

Revestimiento de máxima calidad, en base a resinas de poliuretano especiales y pigmentos de alta solidez, de larga duración por su gran resistencia al desgaste.

**USOS  
RECOMENDADOS**

Uso exclusivo para el tratamiento de suelos, tanto nuevos como viejos, en los que se quiera fortalecer la capa de rodadura, facilitar la limpieza, evitar el polvo y proporcionar un aspecto decorativo y duradero.

Adecuado como capa de acabado, cuando se requieran las máximas prestaciones en un sistema de pintado, dada su gran resistencia mecánica está recomendado para la protección y decoración de pavimentos (suelos de naves industriales, garajes, talleres, parkings...) con tránsito elevado y sometidos a agentes químicos (ácidos, álcalis, hidrocarburos y/o taladrina). No calea al exterior, como principal diferencia con los sistemas epoxi.

**PROPIEDADES  
TÉCNICAS  
GENERALES**

- Muy resistente al impacto, al tráfico de vehículos y a la corrosividad de los ambientes industriales con alta agresividad química,
- Excelente poder cubriente y elasticidad.
- Excelente adherencia sobre materiales de construcción como el cemento y el hormigón.
- Flexible a las dilataciones y contracciones naturales del soporte.
- Fácil aplicación y fácilmente lavable.
- Excelente dureza, tenacidad y adherencia.
- Gran impermeabilidad al agua.
- Máxima resistencia a rayaduras y golpes.

## DATOS TÉCNICOS Y APLICACIÓN

DATOS TÉCNICOS	Normativa	Especificado	
<b>Brillo (geometría 60°)</b>	UNE en ISO 2813	Brillante	
<b>Color</b>	UNE en ISO 3668	Según demanda	
<b>Volumen de sólidos</b>	UNE 48090-82 (ISO 3233)	50%-65% según color	
<b>Rendimiento teórico</b>	UNE 48 282-94	5-8 m <sup>2</sup> /l	
<b>Punto de inflamación</b>	UNE-EN 456	37°C SETA-FLASH Copa cerrada	
<b>Peso específico</b>	UNE en ISO 2811-1	1.20 ± 0.15 Kg/L según color	
<b>Fuera de polvo</b>	UNE 48301	2-3 horas a 23°C	
<b>Transitable</b>	Cargas Ligeras	24 horas a 23°C	
<b>Transitable</b>	Cargas Pesadas	48 horas a 23°C	
<b>Curado</b>		3 días	
<b>VOC</b>	UNE en ISO 3251	Directiva COV 2004/42(II) Cat A/j2. Valor límite UE 500g/l (2010). Máx para este producto 499g/l.	
<b>APLICACIÓN</b>	<b>Método</b>	<b>Boquilla</b>	<b>Dilución</b>
	Brocha / Rodillo	-	0-5%
	Aerográfica	1.7mm	5-10%
	Airless (*)	0.011-0.015''	0-5%
<b>Endurecedor</b>	N120003		
<b>Proporción de la mezcla</b>	4:1 en peso		
<b>Vida de la mezcla</b>	6 horas a 20°C		
<b>Diluyente</b>	Poliuretano		
<b>Espesor recomendado</b>	120/150 micras secas		
<b>Intervalo de repintado</b>	Mínimo: 12h a 23°C Máximo: 3 días		
<b>Temperatura</b>	10°C - 30°C		
<b>Humedad relativa</b>	Máximo: 85%. La humedad del soporte, será como mínimo 3°C por encima del punto de rocío, para evitar problemas derivados de la condensación.		
	(*) Las indicaciones referentes a la aplicación a pistola son solamente orientativas.		

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Remover el componente A en su envase y una vez perfectamente homogeneizado, añadir el componente B lentamente (en las proporciones indicadas), mientras se realiza agitación mecánica a bajas revoluciones. Agitador durante 2 minutos para su perfecta homogeneización.

Dejar reposar la mezcla de ambos componentes al menos 10 minutos antes de comenzar con su uso. No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C ni con una humedad ambiental superior al 85%.

**Preparación previa:** Las superficies deberán estar completamente secas, desengrasadas, desoxidadas y libres de polvo. Siempre que exista pintura anterior en el soporte a tratar, verificar que ésta esté en buen estado y adherida correctamente.

En caso contrario, eliminar los elementos que presentan mala adherencia.

**Superficies nuevas:** El pavimento ha de encontrarse en óptima condición de preparación, saneado seco y uniforme. Se recomienda esperar al total fraguado para su tratamiento (30 días).

Eliminar eflorescencias y restos de productos y sustancias extrañas (grasas, polvo, aceite y/o derivados). Es fundamental regular la porosidad del pavimento para que ésta sea suficientemente adecuada para favorecer la penetración y anclaje de la pintura, para ello, los mejores resultados se obtienen a través de métodos mecánicos, ya que además de regular la porosidad del pavimento, eliminan cualquier tipo de sustancia o cuerpo extraño no deseados, que pudieran interferir en el proceso.

Si no es posible realizar un tratamiento mecánico, deberá al menos proceder al tratamiento químico del pavimento, dejando secar el tiempo recomendado y procediendo al posterior pintado.

Se recomienda aplicar una primera mano de imprimación antes de proceder al pintado de la superficie para, mejorar la adherencia del soporte a tratar y aportar máxima protección, en el caso de este producto, se puede utilizar el mismo un poco más diluido (30%) sin necesidad de usar un producto independiente para realizar la función de imprimación.

**Superficies pintadas:** Eliminar las manchas de grasa, aceite y suciedad con disolvente. Suprimir las capas de pintura que no estén perfectamente adheridas y proceder a continuación como se ha indicado en el caso de las superficies nuevas o no pintadas.

Si el pavimento a tratar está en mal estado o descascarillado hay que eliminar los restos mal adheridos mediante el decapado químico o mecánico.

Para obtener resultados óptimos, se recomienda aplicar dos capas o más del producto hasta alcanzar el espesor recomendado o deseado.

Se recomienda comprobar la compatibilidad del producto sobre la pintura anterior y lijar toda la superficie de la pintura anterior para mejorar y facilitar la adherencia.

Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta ficha técnica, consultar con nuestro Departamento Técnico.

## DATOS

## ADICIONALES

Limpieza de equipos: Disolvente acrílico según temperatura ambiente.

Condiciones de aplicación: Las que se derivan de la práctica normal de un buen proceso de pintado. Si el producto se aplica por debajo de 10°C o superando los 30°C, el conjunto de características reseñadas en la presente ficha técnica podría verse afectado negativamente.

En caso de tratar el pavimento por partes, se recomienda realizar los empalmes antes de 10 minutos de aplicada la pintura.

Recubrimiento de suelos (Procedimiento recomendado):

Proceder a la aspiración de cualquier partícula adherida al suelo, además de llevar a cabo un fresado del pavimento cuando éste tenga poca porosidad (suelo de hormigón aplicado con helicóptero o placas de hormigón tratado) o mucha suciedad fuertemente adherida al suelo.

Aplicar una primera mano diluida un 30% de la mezcla para penetración del producto y una mano de acabado sin diluir o diluida alrededor de un 5%.

Mezclado con arena de sílice, el producto adquiere una gran dureza, así como un fuerte regado de anti resbalamiento, el proceso de preparado en este caso se compone de:

Una mano de anclaje, una segunda mano con una mezcla de 2 partes de componente A y una parte de arena (aplicable a llana) y una tercera mano del producto catalizado con una dilución del 5% con disolvente acrílico.

Las esperas entre mano y mano serán como mínimo de 24h, con una temperatura no inferior a los 15°C de media.

Con este sistema lograremos alcanzar alrededor de 200µ, equivalente a 2mm de espesor y el comportamiento al deslizamiento equivale a 0,75 (bueno) según la Norma UNE EN12633/2003 de resistencia al deslizamiento. (Rd>45, Clase3)

Cuando se requiera una durabilidad de más de 3 años, será imprescindible conseguir alcanzar un espesor mínimo de 170µ en las manos que necesite, según el sistema de aplicación.

Observaciones: Caso de sobrepasar el límite de repintado, para asegurar la adherencia entre capas, deberá realizarse un suave chorreo sobre el soporte hasta conferir una ligera rugosidad a la superficie imprimada. Si debido a un largo intervalo de repintado o a su exposición a ambientes muy contaminados se ha acumulado polvo o suciedad sobre la superficie del producto, es necesario proceder a una cuidadosa limpieza, empleando agua a presión y dejándola secar posteriormente.

En caso de utilizar el material como producto para la detención de derrames, se aconseja aplicar no menos de 150µ de espesor del producto, además de recoger el vertido en un plazo no superior a 48h, después de hacerse producido.

El catalizador N120003 es sensible a la humedad, por lo que los envases deben mantenerse herméticamente cerrados. Se recomienda usar el contenido una sola vez, evitando el fraccionamiento.

## SEGURIDAD

Evitar el contacto directo con la piel.

Utilizar guantes, mascarilla y gafas protectoras durante la aplicación.

En caso de contacto con los ojos, piel o mucosas, lavar inmediatamente con agua, limpiar y consultar a un médico.

Facilitar la ventilación cuando el producto se aplique en interiores.

Evitar la inhalación prolongada y usar protección respiratoria en caso de ser necesario.

Para más información solicitar la *Ficha de Datos de Seguridad*.

## ALMACENAJE

Un año desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y evitando las heladas y la exposición directa al sol.

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características, corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuevos productos y la prestación de asistencia técnica, queda sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso.